

典型规格

外观	清澈无色
比重@25	1.350-1.450
粘度@40 , cSt	<2.5
pH值 (5%水稀释液)	9.5-10.5
硫含量, %wt	6.0-8.0

产品叙述

SMARTSUL W4773 是一低泡水溶性硫化极压添加剂。不含活性硫，不腐蚀铜，可加工铝合金。

SMARTSUL W4773 能用水稀释使用，可应用于槽边添加，同时耐高温；在加工时不易产生刺激性气味；客户能在良好工作环境中操作。

SMARTSUL W4773 有良好的极压性能；适合应用于研磨、攻牙及钻孔等加工工艺。

SMARTSUL W4773 能与润滑及抗磨添加剂如 Smart Base AW2110 或 SmartPhos W5882 混合使用；产生协同效应。产品不粘砂轮，损耗量小；同时可延长刀具寿命并提高产品亮度。

SMARTSUL W4773 推荐用于全合成、半合成及乳化油等水基配方中。

SMARTSUL W4773 可取代含氯添加剂以符合环保要求。

应用	建议加入量, %wt
一般应用	3-8

列印日期 : 29-04-26