

典型规格

外观	清澈无色
比重@25	1.350-1.450
粘度@40 , cSt	<2.5
pH值 (5%水稀释液)	9.5-10.5
硫含量, %wt	6.0-8.0

产品叙述

SMARTSUL W4773 是一低泡水溶性硫化极压添加剂。不含活性硫，不腐蚀铜，可加工铝合金。

SMARTSUL W4773 能用水稀释使用，可应用于槽边添加，同时耐高温；在加工时不易产生刺激性气味；客户能在良好工作环境中操作。

SMARTSUL W4773 有良好的极压性能；适合应用于研磨、攻牙及钻孔等加工工艺。

SMARTSUL W4773 能与润滑及抗磨添加剂如 Smart Base AW2110 或 SmartPhos W5882 混合使用；产生协同效应。产品不粘砂轮，损耗量小；同时可延长刀具寿命并提高产品亮度。

SMARTSUL W4773 推荐用于全合成、半合成及乳化油等水基配方中。

SMARTSUL W4773 可取代含氯添加剂以符合环保要求。

应用	建议加入量, %wt
一般应用	3-8

列印日期 : 13-06-26

免责声明: 本网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。